



Technický list 03.82 Izolační tmel

Výrobek	Jednosložkový izolační a těsnící spárovací tmel, na bázi vodných pryskyřic plastů. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj.		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Bez rozpouštědel, antikorozivní; <input checked="" type="checkbox"/> Vysoká přilnavost na dřevo, ocel, zdivo, cementotřískové desky, beton apod. <input checked="" type="checkbox"/> Snadná aplikace, po vyzrání přetíratelný;		
Použití	- Pro interiéry a exteriéry; - Tmelení spojovacích spár dveří, oken a parapetů; - Tmelení spár mezi zdívem a schodištěm, cementotřískových desek, betonu apod.;		
Balení	Kartuše 310ml		
Barva	Bílá		
Technické údaje			
Základ	-	vodné pryskyřice plastů	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,64	
Sušina	%	87	
Tepelná odolnost	°C	-20 / +75	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	≈ 5	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Stékalost	mm	< 2	(dle ISO 7390)
Dilatační schopnost	%	± 12,5	
Tažnost	%	600	(dle DIN 53 504)
Modul 100%	MPa	0,3 (N/mm ²)	(dle DIN 53 504)
Tvrdość dle Shore A (3s)	°	19 ± 3	(dle DIN 53 505)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	25	
Přibližná spotřeba	vzorec	$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$	
Přibližná spotřeba z 310 ml	příklad	$\text{délka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{4[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 12,9\text{m}$	
Přibližná spotřeba z 310 ml	m	12,9	(pro spáru 4 x 6 mm)
Specifikace	ISO 11600F 12,5P SNJF le cat.P		
Omezení	Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živичné podklady, teflon a pro aplikace dlouhodobě nebo trvale vystavené vlhku a vodě.		
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.		
Ošetření (příprava) podkladu	Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A nebo S-T70 nebo ředěným tmelem s vodou v poměru 1:2.		
Čištění	Materiál: ihned vodou Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.		
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 03.82».		
Aktualizace	Aktualizováno dne: 19.06.2008	Vyhотовeno dne: 08.06.2002	

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Den Braven Czech and Slovak a.s.

Technický list 03.82 **Izolační tmel**

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz