



Technický list 07.45 Brousitelný tmel na dřevo

Výrobek je jednosložkový univerzální vodou ředitelný, rychleschnoucí, brousitelný tmel, na bázi vodné disperze polymerů. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, brousitelný povrch. Pro interiéry.

Vlastnosti

- Jednosložkový;
- Nepraská ani při vyšších vrstvách;
- Velmi silná přilnavost na tmelený podklad;
- Snadno brousitelný, přetíratelný a lakovatelný;
- Ředitelný vodou;
- Do interiéru a krytých exteriéru;
- Přispívá k ochraně dřeva;
- Je kompatibilní se všemi druhy barev, laků, past a olejů určených pro povrchovou úpravu dřeva

Použití

- Opravy oken, dveří, dřevěných madel zábradlí, rohů;
- Tmelení spár a nerovností dřeva drobného i velkého rozsahu;
- Plošné tmelení velkých ploch, schodišťových stupňů, vrat, parket apod.;
- Tmelení a úprava nerovností dřeva, dřevovláknitých desek, spárovek, překližky, lepených papírových desek

Balení Kelímek 250 g, kbelík 2 kg a 10 kg
Barva Bílá, základ, smrk, borovice, dub, buk, bříza, mahagon / teak

Technické údaje

Základ	-	vodná disperze polymerů
Konzistence	-	tixotropní pasta
Hustota	g/ml	1,98 – 2,06
Aplikační teplota	°C	+5 / +30
Doba schnutí	min.	20 – 180 podle vlhkosti dřeva při jedné vrstvě a teplotě 21°C a rel.vlhk. 50%
Ředění	-	ředitelný vodou bez omezení
Odolnost vodě	-	po vysušení - krátkodobá
Hořlavost	-	nehořlavý
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +0°C do +30°C)
Maxim. tloušťka jedné vrstvy	mm	5
Minimální nerovnost	mm	1
Maximální nerovnost	mm	5

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Pokyny Nanášíme na dřevo, pokud možno suché do 10 % vlhkosti špachtlí, stěrkou apod. do hloubky vrstvy maximálně 5 mm pro jedno nanesení tmelu. Pokud chceme nanášet více vrstev, musíme ponechat mezi jednotlivými vrstvami časovou prodlevu a to podle vlhkosti dřeva a prostředí 2 hod. V případě plošného tmelení naředíme podle potřeby vodou na vhodnou konzistenci. Ředěním se snižuje obsah sušiny a takto ředěný tmel je vhodný pro aplikaci jen do max. 1 mm vrstvy. Po vysušení-vytvrzení tmelu opracováváme, brousíme, frézujeme apod. běžným způsobem. Tmel musíme ochránit proti povětrnostním vlivům vnějšího prostředí.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 07.45 Brousitelný tmel na dřevo

Omezení	Tmel není odolný vůči působení vlhkosti a vodě. Je nutné jej chránit barvami či laky. Není vhodný pro aplikace povrchových upravené materiály, které obsahují inhibitory koroze na bázi kyseliny fosforečné, jejich sloučenin nebo výrobků k ochraně dřeva, které mají pH nižší než 4,8.
Upozornění	Tmel během jednotlivých kroků technologického postupu provádění nabývá konečného odstínu. Během tvrdnutí a po přebroušení světlá. Zbavením povrchu jemných prachových částic a následným přelakování se vrací původní odstín tmelu. Výsledek a vnímavost barevných odstínu je podmíněna rovněž volbou vhodného laku, jeho odstínem, leskem apod.
Čištění	Materiál: voda Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 07.45».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 06.02.2011 Vyhotoveno dne: 31.05.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100